






S71070 PASTA MOGANO 2527

				
600 ml 400 ml 500-1000 ml	15'-20' a 20°C	24 ore a 20° C	A Pennello	A Tampone

Descrizione

Colorante poliuretano bicomponente per imbarcazioni o strutture in legno nuove, sovraverniciabile con prodotti mono o bicomponenti. Conferisce un aspetto uniforme al supporto permettendo di eliminare gli inestetismi (macchie, differenze di colore, ecc.) del legno, conferendo l'aspetto di legni più pregiati nell'intensità desiderata.

Colore

71070 Mogano
L'intensità del colore è modulabile in funzione della diluizione (maggiore diluizione colore meno intenso). Quindi è sempre consigliabile effettuare un saggio per definire la corretta diluizione.

Caratteristiche peculiari

- Elevata rapidità d'essiccazione.
- Nasconde i difetti del legno.

Preparazione del supporto

Legno nuovo

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Legno già verniciato

Riportare a nuovo carteggiando a secco con carta p 280-320

Applicazione

A pennello o tampone.

Preparazione della miscela

Pennello o tampone

		Volume	Peso
S71070	PASTA MOGANO 2527.....A	600 ml	1000 g
S71071	PASTA MOGANO 2527 HARDENER.....B	400 ml	500 g
S70060	DILUENTE 911.....C	500-1000 ml	500-1000 g

N° di mani: 1-2

Intervallo fra le passate: 16-24 ore

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Carteggiabile dopo	Min 6 h	Min 3 h	Min 1.5 h
Riverniciabile con se stesso dopo	min. 6 h max. 32 h	min. 3 h max. 16 h	min. 1,5 h max. 8 h
Riverniciabile con TOP COAT trasparente dopo	min. 2 h max. 36 h	min. 1 h max. 18 h	min. 30' max. 9 h

SCHEDA TECNICA N° S157-I
REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.