

HOME

VERNICE ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE PER USO RESIDENZIALE

HOME è una vernice monocomponente di facile e pratico utilizzo studiata appositamente per la finitura di ambienti domestici a medio traffico. Il film che si forma è omogeneo ed esteticamente pregevole ed in pochi giorni raggiunge una buona resistenza chimica e all'abrasione. La vernice non sbianca, non ingiallisce e induce una tonalizzazione minima.

Il bassissimo contenuto di VOC e la totale assenza di NMP ed NEP non influenzano in alcun modo la facilità applicativa e l'ottima distensione anzi rendono HOME una vernice volta alla massima tutela dell'ambiente, della salute di operatori e degli utilizzatori finali.

Disponibile nelle versioni Lucida, Semilucida, Opaca o ExtraMatt.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido opalescente	Peso specifico	1,035 g/cm ³
Viscosità (Coppa Ford4)	30"	pH	7,6
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto di miscela	monocomponente	Sovrapplicazione	2 h
Fuori polvere	1 h	Carteggiatura	4 - 5 h
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 -12 m ² /lt	Contenuto COV prod. puro	70 g/l
Resistenza all'abrasione (Taber Abraser mole CS10 1Kg 1000 giri)	28 mg (a 7 gg)	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV.	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
Grado di opacità (Novo gloss 60°)	LUCIDO 65 G. SEMILUCIDO 50 G. OPACO 30 G. EXTRAMATT 8 G.	Diluizione consigliata	5-10% con acqua
Temp. di applicazione	>10 °C; teme il gelo		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. >10 °C	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
Pulizia Attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita.		

Confezioni disponibili Canestri da 10 e 5 lt

Modalità di applicazione

Levigare ed eventualmente stuccare usando uno stucco al solvente come il Lega Stucco RS/20 o all'acqua come l'Idrostucco RS/30 o il Prontostucco RS/40; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150 - 180 e pulire accuratamente la superficie.

Per l'applicazione della vernice si consiglia l'impiego di idonei rulli a pelo medio per limitare la tendenza alla formazione di schiuma, tipica delle vernici all'acqua, e per depositare sulla superficie un ottimale quantitativo di vernice. Inoltre si verifichi sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura.

Cicli di verniciatura consigliati

Ciclo 1. Prima mano di Home a rullo. Carteggiare dopo 4-5 ore (150-180) e finire con due mani a rullo a distanza di 2 ore una dall'altra. Carteggiare solo se necessario (180-220).

Ciclo 2. Prima mano di fondo all'acqua a rullo, monocomponente Idrofondo H20 o Idrofondo AC oppure bicomponente Idrofondo Mito SQ. Carteggiare dopo 4-5 ore (150-180) e finire con due mani di Home a rullo a distanza di 2 ore una dall'altra. Carteggiare solo se necessario (180-220).



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





Note

- ✓ Nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare acqua o additivo Rallenty.
- ✓ Non miscelare Home con altre vernici, le normali vernici all'acqua per parquet sono incompatibili e possono portare alla immediata gelificazione del prodotto.
- ✓ Non applicare Home su fondi a solvente o su qualsiasi superficie non espressamente indicata o senza aver prima consultato l'Assistenza Tecnica Tover.
- ✓ Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente procedere nella verniciatura della zona adiacente.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet o del sanizzante Saniparquet: per la manutenzione straordinaria suggeriamo invece il polish Lux.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.2 30-03-2011 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.