

# IDROFONDO H20

FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE

IDROFONDO H20 è un fondo monocomponente a base di resine acriliche particolarmente indicato nella verniciatura ad effetto naturale del parquet qualora si voglia mantenere inalterato il colore originario del legno. Il fondo è carteggiabile e sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover.



## Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido bianco	Peso specifico	1,035 g/cm <sup>3</sup>
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Carteggiatura	1 - 2 ore
Fuori polvere	15'	Sovraverniciatura	30' - 40'
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 -12 m <sup>2</sup> /lt	Contenuto COV prod.puro	70 g/l
Aderenza	Buona	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
Temp. di applicazione	> 10°C; teme il gelo		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10°C	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Pulire il rullo subito dopo l'uso con ACQUA e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua corrente.		
<b>Confezioni disponibili</b>	canestri da 5 lt	canestri da 10 lt	

## Modalità di applicazione

- Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia e pulita da oli, grassi, cere o vecchie vernici.
- Stuccare le eventuali fessurazioni con Idrostucco RS/30 o Prontostucco RS/40 o LegaStucco RS/20 e carteggiare con abrasivo di grana 100 o superiore.
- Agitare bene il fustino prima dell'uso e applicare, a rullo o a pennello, una o due mani di Idrofondo H20. Tra una mano e l'altra, ad essiccazione avvenuta, carteggiare con carta abrasiva o retina molto fine (150 o superiore).
- Ad essiccazione avvenuta (30'-40') completare il ciclo verniciatura con due o tre mani di vernice all'acqua, mono o bicomponente.

N.B. La carteggiatura del fondo, che può essere facoltativa, diventa indispensabile dovendo trattare parquet di rovere o altri similari a causa del sollevamento del pelo. Tale carteggiatura dovrà comunque essere eseguita in modo uniforme e non in profondità.

## Note

- ✓ Non applicare IDROFONDO H20 a temperature inferiori a 10°C, la filmazione potrebbe avvenire con difficoltà.

## Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

## Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.  
REV.4 09-11-2010 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

**TOVER**  
TECNOLOGIE CHIMICHE



### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGGNO (TO)  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax.: +39-011/7792749  
REG.IMP.TO  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. N° 920259  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com

