

LEGA STUCCO RS/20

RESINA PER LA RASATURA DEL PARQUET

Leganti filmogeni in solvente a rapida essiccazione da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet che presentino fessurazioni. Lega Stucco RS/20 offre elevate proprietà di riempimento ed è carteggiabile rapidamente.

Può essere sovraverniciato con prodotti sia a base acqua sia a base solvente.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido viscoso trasp.	Peso specifico	0,920 g/cm ³
Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Carteggiabilità	30' - 40'
Fuori polvere	20'	Diluizione	Diluyente P/24
Caratteristiche tecniche			
Resa indicativa	10-20 m ² /lt	Temp. di applicazione	> 10 °C
Aderenza	100%		
Conservazione & Etichettatura			
Conservaz. in confezioni originali sigillate a T>10°C	12 mesi	Simboli di rischio	F - Xi
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S/23.		
Confezioni disponibili	canestri da 5 e 10 lt		

Modalità di applicazione

- Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi e cere.
- Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con Lega Stucco RS/20 per ottenere un impasto consistente ed al tempo stesso fluido (rapporto d'impasto sino al 30% di polvere); tale impasto dovrà essere più o meno fluido a seconda delle dimensioni delle fessure che si dovranno successivamente stuccare.
- Stendere velocemente ed uniformemente sul pavimento con spatola americana avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità possibile. Eventualmente ripetere l'operazione. Attendere la completa essiccazione (30-40 min) e concludere la preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 100-120.
- Prima di procedere con il ciclo di verniciatura allontanare tutto lo stucco in eccesso.

Note

- ✓ Si consiglia di usare la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno.
- ✓ Per la stuccatura di nodi o di fessurazioni di grosse dimensioni utilizzare lo specifico stucco poliesterico bicomponente Nodostuc.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.2 18-07-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGIO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

