

IDROSTUCCO RS/30

RESINA IDROSOLUBILE PER LA RASATURA DEL PARQUET

Miscela di leganti filmogeni all'acqua a rapida essiccazione da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet che presentino fessurazioni. Idrostucco RS/30 non cala ed è totalmente inodore; inoltre presenta un bassissimo contenuto di VOC ed è esente da NMP.

Sovraverniciabile anche con prodotti a base solvente.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido viscoso bianco	Peso specifico	1,00 g/cm ³
Viscosità	8000-9000 mPa·s		
Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Carteggiabilità	40' - 60'
Fuori polvere	20'	Eventuale diluizione	Acqua
Caratteristiche tecniche			
Resa indicativa	10 m ² /lt	Temp. di applicazione	> 10 °C.
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confez. originali sigillate a T > 10°C	12 mesi (TEME IL GELO)	Simboli di rischio	NESSUNO
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con ACQUA		
Confezioni disponibili	canestri da 5 lt o da 10 lt		

Modalità di applicazione

- Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi e cere.
- Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con Idrostucco RS/30 per ottenere un impasto consistente ed al tempo stesso fluido (rapporto d'impasto indicativo: 10 parti di legante - 2/3 parti di polvere di legno); tale impasto dovrà essere più o meno fluido a seconda delle dimensioni delle fessure che si devono stuccare (fessure piccole => impasto più fluido).
- Stendere velocemente ed uniformemente sul pavimento con spatola inox o comunque non metallica avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità possibile. Eventualmente ripetere l'operazione. Attendere la completa essiccazione (40'-60') e quindi concludere la preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 100 - 120.
- Prima di procedere con il ciclo di verniciatura si raccomanda di allontanare tutto lo stucco in eccesso e di spolverare accuratamente la superficie.

Note

- ✓ Per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno si consiglia di usare la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare.
- ✓ Per la stuccatura di nodi o di fessurazioni di grosse dimensioni utilizzare lo specifico stucco poliester bicomponente Nodostuc.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione conformità e marcatura.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.2 18-07-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLENO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

