

LEGA STUCCO RS/A

RESINA PER LA RASATURA DEL PARQUET A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Leganti filmogeni in solvente a rapida essiccazione da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura dei parquet che presentino fessurazioni. Per ottenere un colore delle stuccature più simile possibile a quello del legno si consiglia di usare la stessa polvere ottenuta dalla levigatura del parquet da trattare.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)			
Aspetto	Liquido visc. trasp.	Peso specifico	0,870 g/cm ³
Viscosità (Brookfield)	1200 mPa.s		
Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)			
Rapporto miscela	Monocomponente	Carteggiabilità	30' - 40'
Fuori polvere	20'	Diluizione	Solvente A
Caratteristiche tecniche			
Resa	10 m ² /lt	Temp. di applicazione	> 10 °C
Aderenza	100%		
Conservazione & Etichettatura			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T. > 10 °C	12 mesi	Simboli di rischio	F - Xi
Pulizia Attrezzi	subito dopo l'uso con Solvente A o Solvente di Lavaggio S/23		
Confezioni disponibili	Canestri da 5 lt	Canestri da 10 lt	

Modalità di applicazione

Levigare il parquet con carta grossa e media per ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi e cere.

Raccogliere la polvere di legno della seconda levigatura ed amalgamarla con il Legastucco RS/A per ottenere un impasto consistente ed al tempo stesso fluido (rapporto d'impasto sino al 30% di polvere); tale impasto dovrà essere più o meno fluido a seconda delle dimensioni delle fessure che si dovranno successivamente stuccare.

Stendere velocemente ed uniformemente sul pavimento con spatola americana avendo cura di farne penetrare nelle fessure la maggior quantità possibile. Eventualmente ripetere l'operazione.

Attendere la completa essiccazione e quindi concludere la preparazione del pavimento usando un abrasivo a grana 100-120. Prima di procedere con il ciclo di finitura allontanare tutto lo stucco in eccesso.

Note

- ✓ Per eventuali diluizioni usare Solvente A.
- ✓ Per la pulizia degli attrezzi usare Solvente A o Solvente di Lavaggio S/23.
- ✓ Sovraverniciabile con tutte le vernici per parquet TOVER.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.1 23-05-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLENO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy

