

# TONE-UP

## FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE AD EFFETTO TONALIZZANTE

Fondo monocomponente di facile applicazione a base di resine in dispersione acquosa, indicato nella verniciatura del parquet per ottenere un aspetto cromatico caldo. TONE-UP è sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover. E' particolarmente indicato per il trattamento di legni esotici.

Il prodotto ha un basso contenuto di VOC ed completamente esente da NMP e NEP.



### Dati tecnici

<b>Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)</b>			
Aspetto	Liquido paglierino	Peso specifico	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rapporti di impiego &amp; tempi (20°C – 60% U.R.)</b>			
Rapporto miscela	Monocomponente	Sovraverniciatura	60'
Fuori polvere	10'	Eventuale diluizione	5% con acqua o additivo Rallery
Carteggiatura	Non carteggiabile	Diluizione per spruzzo	10% acqua
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Resa	10-12 m <sup>2</sup> /l	Contenuto COV prod.puro	25 g/l
Temp. di applicazione	> 10°C; teme il gelo	Sottocat. di appartenenza per DLgs 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV	Cat.A/i (BA): 140 g/l (gen2010)
<b>Conservazione &amp; Etichettatura</b>			
Conservazione in confezioni originali sigillate a T > 10°C	12 mesi	Simboli di rischio	NESSUNO
<b>Pulizia Attrezzi</b>	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi con uno 'strizza-rullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riutilizzarli.		
<b>Confezioni disponibili</b>	canestri da 5 lt	canestri da 10 lt	

### Modalità di applicazione

- Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie liscia ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici.
- Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all'acqua come Idrostucco RS/30 oppure al solvente come Lega Stucco RS/20; completare il ciclo di carteggiatura con grana 150-180.
- Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Si verifichi sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura.
- Agitare bene il fustino ed applicare TONE-UP a rullo, a pennello o a spruzzo.
- Ad essiccazione avvenuta (circa 1 ora), applicare la prima mano della vernice scelta
- Dopo l'essiccazione della prima mano di vernice (vedere la relativa scheda tecnica per i tempi), procedere ad un'accurata carteggiatura servendosi di una retina a grana 180-220 quindi pulire bene la superficie.
- Completare il ciclo di verniciatura con una o due mani di vernice all'acqua monocomponente o una mano di vernice all'acqua bicomponente.

Per esaltare al massimo l'effetto tonalizzante si consiglia di impiegare la vernice monocomponente a base acqua Uniqua SQ oppure la vernice bicomponente a base acqua Tropical SQ.

Nel caso di finitura con vernice non tonalizzante si abbia cura di carteggiare in modo uniforme con carta abrasiva a grana fine (180-220), evitando di rimuovere completamente il fondo; ciò permette di evitare la formazione di eventuali visibili chiazze chiare.



#### TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLENGO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
www.tover.com  
e-mail: info@tover.com



N.B. La carteggiatura della prima mano di vernice, che può essere facoltativa, diventa indispensabile dovendo trattare parquet di rovere o altri simili a causa del sollevamento del pelo.

### Note

- ✓ Si consiglia di effettuare prove di verniciatura preliminari per valutare l'intensità del viraggio di colore (imbrunimento), in particolare nel caso di legni tipo rovere e simili.
- ✓ Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale, trattare piccoli tratti perimetrali ed immediatamente verniciare la zona adiacente.

### Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 *Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.*

### Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



**TOVER S.R.L.**  
Via Rosa Luxembourg 2/A  
10093 COLLEGNO (TO)  
P.IVA 07783540011  
R.E.A. n°920259  
Tel.: +39-011/7792823  
Fax: +39-011/7792749  
[www.tover.com](http://www.tover.com)  
e-mail: [info@tover.com](mailto:info@tover.com)  
  
Made in Italy



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

**REV.8 31-01-2014**

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.